

PlastKYD L402X60

Data wydania: 12.12.2012
Data aktualizacji: 29.05.2017

CHARAKTERYSTYKA

Chuda żywica ftalowa modyfikowana olejem lnianym o zawartości około 40% oleju, dostarczana jako 60% roztwór w ksylenie.

ZASTOSOWANIE

PlastKYD L402X60 stosowana jest do wyrobu farb, emalii i lakierów przeznaczonych do celów przemysłowych, a w szczególności do powierzchni metalowych.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Lepkość umowna , kubek Forda ϕ 4mm, 20°C, 50% w ksylenie	180-300	s	PN-C-81701 metoda A
Gęstość , 20°C	1,00±0,02	g/cm ³	PN-82/C81551 metoda B
Liczba kwasowa , max.	12	mg KOH/g	PN-EN ISO 2114 metoda A
Barwa (50% r-r w ksylenie), max.	20	mg I ₂ /100 cm ³	PN-84/C-04534/02
Zawartość substancji nietłotnych	60±2	%	PN-EN ISO 3251

OKRES GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze poniżej 30°C.

PAKOWANIE

Paletopojemniki 1000l, autocysterna. lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

BEZPIECZEŃSTWO

Surowce wchodzące w skład żywicy są łatwopalne i szkodliwe w przypadku spożycia, wdychania i kontaktu ze skórą.

Produkt zawiera ksylen.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w karcie charakterystyki produktu.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.

PlastKYD L402X60
