

PlastKYD LSt591X60

Data wydania: 05.09. 2009
Data aktualizacji: 29.05.2017

CHARAKTERYSTYKA

Żywica ftalowa modyfikowana olejem lnianym, kopolimeryzowana styrenem. Dostarczana jako 60% roztwór w ksylenie.

ZASTOSOWANIE

PlastKYD LSt591X60 stosowana jest do wyrobu szybkoschnących farb, emalii i lakierów przeznaczonych do celów przemysłowych, do powierzchni metalowych oraz drewnianych.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Lepkość, Brookfield, 20 rpm, szp.3, 20°C	1,0-5,0	Pa·s	PN-EN ISO 3219
Lepkość umowna, kubek Forda ϕ 4mm, 23 °C, 50% w ksylenie	100-200	s	PN-C-81701 metoda A
Gęstość, 20°C	0,98±0,02	g/cm ³	PN-82/C81551 metoda B
Liczba kwasowa, max.	15	mg KOH/g	PN-EN ISO 2114 metoda A
Barwa, (50% r-r w ksylenie), max.	20	mg I ₂ /100 cm ³	PN-84/C-04534/02
Zawartość substancji nielotnych	60±2	%	PN-EN ISO 3251

OKRES GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze poniżej 30°C.

PAKOWANIE

Paletopojemniki 1000 l, autocysterna lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

BEZPIECZEŃSTWO

Surowce wchodzące w skład żywicy są łatwopalne i szkodliwe w przypadku spożycia, wdychania i kontaktu ze skórą.

Produkt zawiera ksylen.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w karcie charakterystyki produktu.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności ich testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.