

BETAPRINT® Fioletowy 232

Data wydania: 29.11.2016

Data aktualizacji:

Colour Index: P.V. 23

Charakterystyka chemiczna pigmentu: dioksazynowy **CAS No.:** 6358-30-1
Postać fizyczna produktu: ciecz

Charakterystyka produktu

BETAPRINT® Fioletowy 232 jest wodną dyspersją pigmentu, dyspersantów i innych środków pomocniczych. Ze względu na dobrą odporność na warunki atmosferyczne jest odpowiedni do zastosowań w farbách wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości Produktu

Odczyn pH PN-EN ISO 787-9	7 – 9
Gęstość Orientacyjna (g/cm ³) PN-EN ISO 2811-1	1,129 ±5%
Lepkość (cP) Brookfield R4/50, 20±0,5°C, PN-EN ISO 3219	100 - 500
Stężenie pigmentu Orientacyjne (%)	35
Odporność pigmentu na światło	
Pełny ton	7
Rozbiół 1/3	7
Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne	
Pełny ton	5
Rozbiół 1/3	4-5

Zastosowanie

Farby emulsyjne, emalie, tynki akrylowe, silikonowe.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnych zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub beczkach metalowych zabezpieczonych od wewnątrz powłoką lakierową, w temperaturze od 5 do 40°C.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności ich testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.