

BETAPRINT® Żółty R424

Data wydania: 28.03.2014

Data aktualizacji:

Color Index: P.Y. 42

Charakterystyka chemiczna pigmentu:	tlenek żelaza Fe_3O_4	CAS No.: 51274-00-1
Postać fizyczna produktu:	Ciecz	

Charakterystyka produktu

BETAPRINT® Żółty R424 jest pastą pigmentową na bazie żywicy ftalowej w benzynie bezaromatycznej, zawierającą pigment oraz środki pomocnicze.

Właściwości Produktu

Gęstość Orientacyjna, (g/cm³), 20±0,5°C, PN-EN ISO2811-1	1,35±3%
Lepkość* (mPa·s) Brookfield R4/50, 20±0,5°C, PN-EN ISO 3219	3000 - 6000
Zawartość substancji nielotnych (%) PN-EN ISO 3251:2008	70±5%
Dokładność barwy, ΔE, max.	2
Odporność pigmentu na światło	
Pełny ton	8
Rozbiół 1/3	8
Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne	
Pełny ton	5
Rozbiół 1/3	5

Zastosowanie

Farby ftalowe i impregnaty do drewna.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych w temperaturze od 5 do 35°C.

*Nie jest parametrem zwolnienia.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności ich testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.