

PlastKYD RS34X75

Data wydania: 01.09.2015

Data aktualizacji: 26.09.2022

CHRAKTERYSTYKA

Chuda żywica alkidowa modyfikowana roślinnymi kwasami tłuszczowymi zawierająca ok. 32% kwasu tłuszczowego, dostarczana jako 75% roztwór w ksylene i metyloetyloketonie (MEK).

ZASTOSOWANIE

PlastKYD RS34X75 jest żywicą przeznaczoną między innymi do produkcji dwuskładnikowych systemów poliuretanowych i lakierów nitrocelulozowych.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Lepkość, Brookfield, 25°C	12000-25000	mPas	PN-EN ISO 2555
Gęstość, 25°C	1,09±0,02	g/cm ³	PN-82/C81551 Metoda B
Liczba kwasowa, max.,	max 22	mg KOH/g	PN-85/C-04066
Liczba hydroksylowa (100% żywicy) max.	130	mg KOH/g	PN-EN-ISO4629
Barwa, max. (50% roztwór)	6	mg I ₂ /100 cm ³	PN-84/C-04534/02
Zawartość substancji nielotnych	75±2	%	PN-EN ISO 3251

SYKATYWY

Sykatywy rekomendowane dla żywicy PlastKYD RS34X75:

0,03 – 0,06% Co metal

0,075 – 0,15% Ca metal

0,15 – 0,30% Zr metal

w przeliczeniu na 100% żywicy alkidowej

OKRES GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze poniżej 30°C.

PAKOWANIE

Metalowe beczki 200l, paletopojemniki 1000 l, autocysterna lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

PlastKYD RS34X75

BEZPIECZEŃSTWO

Surowce wchodzące w skład żywicy są łatwopalne i szkodliwe w przypadku spożycia, wdychania i kontaktu ze skórą.

Produkt zawiera ksylen, MEK.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w karcie charakterystyki produktu.

PlastKYD RS34X75

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności ich testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.