

PlastKYD S404X55

Data wydania: 05.02.2015

Data aktualizacji: 24.10.2016

CHRAKTERYSTYKA

Chuda, szybko schnąca żywica ftalowa modyfikowana olejem sojowym (zawartość oleju ok. 40%). Dostarczana jako 55% roztwór w ksylenie.

ZASTOSOWANIE

PlastKYD S404X55 jest żywicą stosowaną do wyrobu farb, emalii i lakierów przeznaczonych do celów przemysłowych, w szczególności do powierzchni metalowych.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Lepkość umowna , kubek Forda ϕ 4mm, 20°C, 50% r-r w ksylenie	120-140	s	PN-C-81701 metoda A
Gęstość , 20°C	1,00±0,02	g/cm ³	PN-82/C81551 metoda B
Liczba kwasowa , max.	8	mg KOH/g	PN-85/C-04066
Barwa (50% r-r w ksylenie) , max.	15	mg I ₂ /100 cm ³	PN-84/C-04534/02
Zawartość substancji nielotnych (1g/120°C/3h)	55±2	%	PN-EN ISO 3251

OKRES GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze poniżej 30°C.

PAKOWANIE

Paletopojemniki 1000 l, autocysterna lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

BEZPIECZEŃSTWO

Surowce wchodzące w skład żywicy są łatwopalne i szkodliwe w przypadku spożycia, wdychania i kontaktu ze skórą.

Produkt zawiera ksylen.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w karcie charakterystyki produktu.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności ich testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.