

BETAPRINT® Żółty R741

Data wydania: 10.01.2013

Data aktualizacji: 14.04.2015

Color Index: P.Y. 74

Charakterystyka chemiczna pigmentu: Monoazo

CAS No.: 6358-31-2

Postać fizyczna produktu: Ciecz

Charakterystyka produktu

BETAPRINT® Żółty R741 jest pastą pigmentową na bazie żywicy ftalowej w benzynie bezaromatycznej, zawierającą pigment oraz środki pomocnicze.

Właściwości Produktu

Gęstość Orientacyjna, (g/cm³), 20±0,5°C, PN-EN ISO2811-1	0,97±5%
Lepkość (mPa·s) Brookfield R4/50, 20±0,5°C, PN-EN ISO 3219	1000 - 3000
Stężenie pigmentu Orientacyjne (%)	30
LZO (g/dm³) PN -EN ISO 11890-1:2008	403
Odporność pigmentu na światło	
Pełny ton	7-8
Rozbiół 1/3	7-8
Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne	
Pełny ton	4-5
Rozbiół 1/3	4-5

Zastosowanie

Farby ftalowe i impregnaty do drewna.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych w temperaturze od 5 do 35°C.

* badanie lepkości - metoda Brookfielda

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności ich testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.