

# PlastKYD R391X60

Data wydania: 05.05.2009  
Data aktualizacji: 16.11.2018

## CHARAKTERYSTYKA

Chuda żywica ftalowa modyfikowana olejem rycynowym o zawartości 39% oleju, dostarczana jako 60% roztwór w ksylenie.

## ZASTOSOWANIE

PlastKYD R391X60 jest żywicą przeznaczoną do produkcji lakierów nitrocelulozowych oraz lakierów i emalii chemoutwardzalnych.

## WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

|                                                                          |                                   |                                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Lepkość</b> , 60%r-r <b>Brookfield</b> , 20 rpm, szp.3, 20°C          | 3,5-4,5                           | Pa·s                                   | PN-EN ISO 2555             |
| <b>Lepkość umowna</b> , kubek Forda $\phi$ 4mm, 20°C, 50% r-r w ksylenie | 200-400                           | s                                      | PN-C-81701<br>metoda A     |
| <b>Gęstość</b> , 20°C                                                    | 1,00±0,02                         | g/cm <sup>3</sup>                      | PN-82/C81551<br>metoda B   |
| <b>Liczba kwasowa</b> , max.                                             | 14                                | mg KOH/g                               | PN-EN ISO 2114<br>metoda A |
| <b>Liczba hydroksylowa</b> , max.                                        | 180                               | mg KOH/g                               |                            |
| <b>Barwa</b> , max.                                                      | 10                                | mg I <sub>2</sub> /100 cm <sup>3</sup> | PN-84/C-04534/02           |
| <b>Zawartość substancji nietlotnych</b>                                  | 60±2                              | %                                      | PN-EN ISO 3251             |
| <b>Wysychanie</b>                                                        | niewysychająca<br>(plastifikator) | --                                     | -                          |

## OKRES GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji.

## TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze poniżej 30°C.

## PAKOWANIE

Paletopojemniki 1000 l, autocysterna lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

## BEZPIECZEŃSTWO

Surowce wchodzące w skład żywicy są łatwopalne i szkodliwe w przypadku spożycia, wdychania i kontaktu ze skórą.

Produkt zawiera ksylen.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w karcie charakterystyki produktu.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.