

PlastKYD T341X60

Data wydania: 04.10. 2012

Data aktualizacji: 12.05.2019

CHRAKTERYSTYKA

Chuda szybko schnąca żywica ftalowa modyfikowana kwasami tłuszczowymi oleju talowego (zawartość oleju 34%), dostarczana jako 60% roztwór w ksylenie.

ZASTOSOWANIE

PlastKYD T341X60 jest żywicą wykorzystywaną do produkcji powłok szybko schnących, głównie do farb gruntujących powierzchnie metali oraz powłok nawierzchniowych z dobrą odpornością na warunki atmosferyczne i żółknięcie pod wpływem światła.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Lepkość umowna , kubek Forda ϕ 4mm, 20°C, 50% r-r w ksylenie	150-300	s	PN-C-81701 metoda A
Gęstość , 20°C	1,01 $\pm$ 0,02	g/cm ³	PN-82/C81551 metoda B
Liczba kwasowa , max.	10	mg KOH/g	PN-85/C-04066
Barwa , max.	10	mg I ₂ /100 cm ³	PN-84/C-04534/02
Zawartość substancji nierozpuszczalnych	60 $\pm$ 2	%	PN-EN ISO 3251
Wysychanie* , 4°, max.	0,5	h	PN-79-C-81519:1988

*Syktywacja: 0,030% Co; 0,075%, Ca ; 0,150% Zr w/p na s.s. żywicy; grubość suchej powłoki 20-25 μ m, wilgotność względna 50 $\pm$ 2%

OKRES GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze poniżej 30°C.

PAKOWANIE

Paletopojemniki 1000 l, autocysterna lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

PlastKYD T341X60

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

W przypadku dłuższego kontaktu, substancja lub jej opary mogą działać drażniąco na oczy, skórę i układ oddechowy, dlatego w trakcie pracy należy stosować odzież ochronną, okulary i rękawice oraz zapewnić odpowiednią wentylację.

Pierwsza pomoc:

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, podać dużą ilość wody do picia i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Podrażnione oczy spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Zapewnić pomoc lekarską.

Zabrudzenia skóry zmywać dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku podrażnienia dróg oddechowych wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.

Żywica jest produktem łatwopalnym.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności ich testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.