

BETAPRINT® Czerwony R4841

Data wydania: 15.02.2016

Data aktualizacji:

Color Index: P.R. 48:4

Charakterystyka chemiczna pigmentu:	Monoazowy	CAS No.: 5280-66-0
Postać fizyczna produktu:	Ciecz	

Charakterystyka produktu

BETAPRINT® Czerwony R4841 jest pastą pigmentową na bazie żywicy ftalowej w benzynie bezaromatycznej, zawierającą pigment oraz środki pomocnicze.

Właściwości Produktu

Gęstość Orientacyjna, (g/cm³), 20±0,5°C, PN-EN ISO2811-1	0,95±3%
Zwartość s.s. (%) PN-EN ISO 3251	52±5%
Stężenie pigmentu Orientacyjne (%)	15
Zgodność koloru ze wzorcem	ΔE ≤ 2
Odporność pigmentu na światło	
Pełny ton	7
Rozbiół 1/3	6-7
Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne	
Pełny ton	3
Rozbiół 1/3	2-3

Zastosowanie

Farby ftalowe i impregnaty do drewna.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych w temperaturze od 5 do 35°C.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.