

BETAPRINT® Biały 61

Data wydania: 10.12.2009

Data aktualizacji: 13.09.2016

Pigment Biały P.W. 6**Charakterystyka chemiczna pigmentu:** Tlenek Tytanu TiO₂ **CAS No.:** 13463-67-7**Postać fizyczna produktu:** Ciecz**Charakterystyka produktu**

BETAPRINT® Biały 61 jest wodną dyspersją pigmentu, dyspersantów i innych środków pomocniczych. Ze względu na wysoką odporność na warunki atmosferyczne jest odpowiedni do zastosowań w farbách wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości Produktu

Odczyn pH PN-EN ISO 787-9	7 – 9
Gęstość* (g/cm ³) PN-EN ISO 2811-1	2,0 ±5%
Lepkość (mPa·s) Brookfield R4/50, 20±0,5°C, PN-EN ISO 3219	500-5000
Stężenie pigmentu Orientacyjne (%)	70
LZO* (g/dm ³) PN -EN ISO 11890-1:2008	0,5
Dokładność barwy, ΔE, max.	1
Odporność pigmentu na światło	
Pełny ton	8
Rozbiół 1/3	8
Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne	
Pełny ton	5
Rozbiół 1/3	5

Zastosowanie

Farby emulsyjne, emalie, tynki silikatowe, silikonowe i akrylowe.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnych zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub beczkach metalowych zabezpieczonych od wewnątrz powłoką lakierową, w temperaturze od 5 do 40°C.

*Nie jest parametrem zwolnienia.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.