

BETAPRINT® Zielony 71



Data wydania: 10.12.2009

Data aktualizacji: 14.04.2015

Colour Index: P.G. 7

Charakterystyka chemiczna pigmentu:

Ftalocyjanina

CAS No.: 1328-53-6**Postać fizyczna produktu:**

Ciecz

Charakterystyka produktu

BETAPRINT® Zielony 71 jest wodną dyspersją pigmentu, dyspergatorów i innych środków pomocniczych. Ze względu na wysoką odporność na warunki atmosferyczne jest odpowiedni do zastosowań w farbách wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości Produktu

Odczyn pH PN-EN ISO 787-9	7 – 9
Gęstość Orientacyjna (g/cm ³) PN-EN ISO 2811-1	1,3±5%
Lepkość* (s) PN-C-81701, metoda B	5 - 15
Stężenie pigmentu Orientacyjne (%)	40
LZO (g/dm³) PN -EN ISO 11890-1:2008	18
Odporność pigmentu na światło	
Pełny ton	8
Rozbiół 1/3	8
Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne	
Pełny ton	5
Rozbiół 1/3	5

Zastosowanie

Farby emulsyjne, emalie, tynki akrylowe, silikonowe.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnych zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub beczkach metalowych zabezpieczonych od wewnątrz powłoką lakierową, w temperaturze od 5 do 40°C.

* Kubek cylindryczny ϕ 5, temp. 20 ±0,5°C

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności ich testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.