

PlastKYD S461X70

Data wydania: 03.08.2012
Data aktualizacji: 24.10.2016

CHRAKTERYSTYKA

Chuda żywica ftalowa modyfikowana olejem sojowym o zawartości 46% oleju, dostarczana jako 70% roztwór w ksylenie.

ZASTOSOWANIE

PlastKYD S461X70 jest żywicą wykorzystywaną do produkcji powłok szybkoschnących na powietrzu, głównie do farb gruntujących powierzchnie metali. Może być również stosowana w połączeniu z chlorokauczukiem i polichlorkiem winylu.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Lepkość, Brookfield, 20 rpm, szp.3, 20°C	0,6-1,0	Pa·s	PN-EN ISO 2555
Lepkość umowna, kubek Forda ϕ 4mm, 20°C, 60% w ksylenie	80-120	s	PN-C-81701 metoda A
Gęstość, 20°C	1,05±0,02	g/cm ³	PN-82/C81551 metoda B
Liczba kwasowa, max.	10	mg KOH/g	PN-EN ISO 2114 metoda A
Barwa (50% r-r w ksylenie), max.	20	mg I ₂ /100 cm ³	PN-84/C-04534/02
Zawartość substancji nielotnych	70±2	%	PN-EN ISO 3251

OKRES GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze poniżej 30°C.

PAKOWANIE

Paletopojemniki 1000 l, autocysterna lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

BEZPIECZEŃSTWO

Surowce wchodzące w skład żywicy są łatwopalne i szkodliwe w przypadku spożycia, wdychania i kontaktu ze skórą.

Produkt zawiera ksylen.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w karcie charakterystyki produktu.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.