

BETAPRINT® Czerwony 1223

Data wydania: 13.04.2015

Data aktualizacji: 16.09.2016

Pigment Czerwony P.R. 122

Charakterystyka chemiczna pigmentu: Chinakrydon **CAS No.:** 980-26-7
Postać fizyczna produktu: Ciecz

Charakterystyka produktu

BETAPRINT® Czerwony 1222 jest wodną dyspersją pigmentu, dyspersantów i innych środków pomocniczych. Ze względu na dobrą odporność na warunki atmosferyczne jest odpowiedni do zastosowań w farbách wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości Produktu

Odczyn pH PN-EN ISO 787-9	8–10
Gęstość Orientacyjna (g/cm ³) PN-EN ISO 2811-1	1,10±5%
Lepkość (mPa·s) Brookfield, 20±0,5°C, PN-EN ISO 3219	3000-6000
Stężenie pigmentu Orientacyjne (%)	30
Dokładność barwy, ΔE, max.	1
Odporność pigmentu na światło	
Pełny ton	7-8
Rozbiół 1/3	7-8
Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne	
Pełny ton	4-5
Rozbiół 1/3	4-5

Zastosowanie

Farby emulsyjne, emalie, tynki akrylowe, silikonowe.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnych zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub beczkach metalowych zabezpieczonych od wewnątrz powłoką lakierową, w temperaturze od 5 do 40°C.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.