

PlastKYD FSt623BA50

Data wydania: 25.06. 2014

Data aktualizacji: 05.11.2016

CHARAKTERYSTYKA

Żywica ftalowa modyfikowana kwasami tłuszczowymi olejów roślinnych, kopolimeryzowana styrenem, dostarczana jako 50% roztwór w octanie butylu.

ZASTOSOWANIE

Żywica PlastKYD FSt623BA50 stosowana jest do wyrobu szybkoschnących farb, emalii i lakierów przeznaczonych do celów przemysłowych, do powierzchni metalowych oraz drewnianych.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Lepkość umowna , kubek Forda ϕ 4mm, 23 °C, 50% r-r w octanie butylu	70-80	s	PN-C-81701 metoda A
Gęstość , 20°C	0,94 $\pm$ 0,02	g/cm ³	PN-82/C81551 metoda B
Liczba kwasowa , max.	15	mg KOH/g	PN-EN ISO 2114 metoda A
Barwa (50% r-r w octanie butylu), max.	12	mg I ₂ /100 cm ³	PN-84/C-04534/02
Zawartość substancji nielotnych	50 $\pm$ 2	%	PN-EN ISO 3251
Wysychanie* , 4°, max.	0,5	h	PN-79-C-81519:1988

*Syktywacja: 0,030% Co; 0,075%, Ca ; 0,150% Zr w/p na s.s. żywicy; grubość suchej powłoki 20-25 μ m, wilgotność względna 50 $\pm$ 2%

OKRES GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze poniżej 30°C.

PAKOWANIE

Paletopojemniki 1000 l, autocysterna lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

BEZPIECZEŃSTWO

Surowce wchodzące w skład żywicy są łatwopalne i szkodliwe w przypadku spożycia, wdychania i kontaktu ze skórą.

Produkt zawiera octan n-butylu.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w karcie charakterystyki produktu.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.