

PlastKYD L801

Data wydania: 26.09.2012
Data aktualizacji: 24.10.2016

CHARAKTERYSTYKA

Tłusta żywica ftalowa modyfikowana olejem lnianym o zawartości około 80% oleju.

ZASTOSOWANIE

PlastKYD L801 jest żywicą przeznaczoną do wyrobu farb ogólnego stosowania, na drewno, do farb graficznych i innych.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Lepkość umowna, kubek Forda $\phi 4\text{mm}$, 20°C , r-r 70% w benzynie D40	30-40	s	PN-C-81701 metoda A
Gęstość, 20°C	$1,0\pm 0,02$	g/cm^3	PN-82/C81551 Metoda B
Liczba kwasowa, max.	12	mg KOH/g	PN-85/C-04066
Barwa (50% r-r w benzynie D40), max.	20	$\text{mg I}_2 / 100 \text{ cm}^3$	PN-84/C-04534/02
Zawartość substancji nielotnych min.	97 ± 2	%	PN-EN ISO 3251

OKRES GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze poniżej 30°C .

PAKOWANIE

Paletopojemniki 1000l, autocysterna lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.