

Karta Techniczna Produktu

Pasta Pigmentowa do Farb i Tynków

BETAPRINT® Czarny 71



Data wydania: 10.12.2009

Data aktualizacji: 21.05.2015

Pigment Czarny P.Bk. 7

Charakterystyka chemiczna pigmentu: Sadza CAS No.: 1333-86-4
Postać fizyczna produktu: Ciecz

Charakterystyka produktu

BETAPRINT® Czarny 71 jest wodną dyspersją pigmentu, dyspergatorów i innych środków pomocniczych. Ze względu na wysoką odporność na warunki atmosferyczne jest odpowiedni do zastosowań w farbách wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości Produktu

Odczyn pH PN-EN ISO 787-9	7 – 9
Gęstość* (g/cm ³) PN-EN ISO 2811-1	1,2 ±5%
Lepkość (mPa·s) Brookfield R4/50, 20±0,5°C, PN-EN ISO 3219	500-5000
Stężenie pigmentu Orientacyjne (%)	35
LZO* (g/dm ³) PN -EN ISO 11890-1:2008	15
Dokładność barwy, ΔE, max.	1
Odporność pigmentu na światło	
Pełny ton	8
Rozbiół 1/3	8
Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne	
Pełny ton	5
Rozbiół 1/3	5

Zastosowanie

Farby emulsyjne, emalie, tynki silikatowe, silikonowe i akrylowe.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnych zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub beczkach metalowych zabezpieczonych od wewnątrz powłoką lakierową, w temperaturze od 5 do 40°C.

*Nie jest parametrem zwolnienia.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.