

PlastKYD L661N60

Data wydania: 05.05. 2009
Data aktualizacji: 24.10.2016

CHARAKTERYSTYKA

Tłusta żywica ftalowa modyfikowana olejem lnianym o zawartości około 65% oleju.
Dostarczana jako 60% roztwór w benzynie bezaromatycznej.

ZASTOSOWANIE

PlastKYD L661N60 jest żywicą ogólnego stosowania, przeznaczoną do produkcji farb wykorzystywanych do malowania elementów drewnianych i metalowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Lepkość, Brookfield, 20 rpm, szp.3, 20°C	300	mPa·s	PN-EN ISO 2555
Lepkość umowna, kubek Forda ϕ 4mm, 23°C, 60% r-r w benz. bezaromat. D40	250-350	s	PN-C-81701 metoda A
Gęstość, 20°C	0,90 $\pm$ 0,02	g/cm ³	PN-82/C81551 metoda B
Liczba kwasowa, max.	10	mg KOH/g	PN-85/C-04066
Barwa, max.	20	mg I ₂ /100 cm ³	PN-84/C-04534/02
Zawartość substancji nielotnych	60 $\pm$ 2	%	PN-EN ISO 3251

OKRES GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze poniżej 30°C.

PAKOWANIE

Paletopojemniki 1000l, autocysterna lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

BEZPIECZEŃSTWO

Surowce wchodzące w skład żywicy są łatwopalne i szkodliwe w przypadku spożycia, wdychania i kontaktu ze skórą.

Produkt zawiera: 100% węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne aromatów<2%
Szczegółowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w karcie charakterystyki produktu.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.