

PlastKYD S626N60

Data wydania: 25.02. 2013
Data aktualizacji: 29.05.2017

CHARAKTERYSTYKA

Tłusta żywica ftalowa modyfikowana olejem sojowym o zawartości 62% oleju, dostarczana jako 60% roztwór w benzynie bezaromatycznej.

ZASTOSOWANIE

PlastKYD S626N60 jest żywicą ogólnego stosowania, przeznaczoną do produkcji farb wykorzystywanych do malowania elementów drewnianych i metalowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Lepkość umowna , kubek Forda ϕ 4mm, 20°C, 50% w benz. bezaromat. D40	60-85 100-110	s	PN-C-81701 metoda A
Gęstość , 20°C	0,92 $\pm$ 0,02	g/cm ³	PN-82/C81551 metoda B
Liczba kwasowa , max.	12	mg KOH/g	PN-EN ISO 2114 metoda A
Barwa , max.	20	mg I ₂ /100 cm ³	PN-84/C-04534/02
Zawartość substancji nielotnych	60 $\pm$ 2	%	PN-EN ISO 3251

OKRES GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze poniżej 30°C.

PAKOWANIE

Paletopojemniki 1000 l, autocysterna lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

PlastKYD S626N60

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

W przypadku dłuższego kontaktu, substancja lub jej opary mogą działać drażniąco na oczy, skórę i układ oddechowy, dlatego w trakcie pracy należy stosować odzież ochronną, okulary i rękawice oraz zapewnić odpowiednią wentylację.

Pierwsza pomoc:

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, podać dużą ilość wody do picia i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Podrażnione oczy spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Zapewnić pomoc lekarską.

Zabrudzenia skóry zmywać dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku podrażnienia dróg oddechowych wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.

Żywica jest produktem łatwopalnym.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.