

BETAPRINT® Żółty 421

Data wydania: 10.12.2009

Data aktualizacji: 22.01.2017

Colour Index: P.Y. 42

Charakterystyka Chemiczna Pigmentu: tlenek żelaza Fe_3O_4 **CAS No.:** 1317-61-9
Postać fizyczna produktu: Ciecz

Charakterystyka produktu

BETAPRINT® Żółty 421 jest wodną dyspersją pigmentu, dyspergatorów i innych środków pomocniczych. Ze względu na wysoką odporność na warunki atmosferyczne jest odpowiedni do zastosowań w farbách wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości Produktu

Odczyn pH PN-EN ISO 787-9	7 – 9
Gęstość ** Orientacyjna (g/cm³) PN-EN ISO 2811-1	1,66±3%
Lepkość* (cP) PN-EN ISO 3219	500-5000
Stężenie pigmentu Orientacyjne (%)	55
LZO (g/dm³) PN -EN ISO 11890-1:2008	18
Odporność pigmentu na światło	
Pełny ton	8
Rozbiół 1/3	8
Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne	
Pełny ton	5
Rozbiół 1/3	5

Zastosowanie

Farby emulsyjne, emalie, tynki silikatowe, silikonowe i akrylowe.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnych zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub beczkach metalowych zabezpieczonych od wewnątrz powłoką lakierową, w temperaturze od 5 do 40°C.

* Kubek cylindryczny ϕ 5 temp. 20 ±0,5°C

**Nie jest parametrem zwolnienia.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności ich testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.